

Materialkennwerte Bewehrungsmatten

	Q- und R-Matten (A) + Neues Lagermattenprogramm DIN488(DIN 1045-1)	Bewehrungsmatten nach DIN 488	A- und AQ-Matten ÖNORM B 4707:2010	A- und AQ-Matten ÖNORM B 4707:2010 M 550 B	Bewehrungsmatten Belgien DE 500 BS NBN A 24 - 303
Streckgrenze ($R_{p0,2}$)	min. 500 N/mm ²	min. 500 N/mm ²	min. 550 N/mm ²	min. 550 N/mm ²	min. 500 N/mm ²
Dehnbarkeit (A_{gt})	min. 2,5%	min. 2,5%	min. 2,5%	min. 5,0 %	min. 2,5%
Lagermatte	5,00 x 2,15 m 6,00 x 2,15 m 6,00 x 2,30 m 6,00 x 2,35 m	5,0 x 2,15 m , 3,00 x 2,00 m , 6,00 x 2,40 m,	6,00 x 2,40 m	6,00 x 2,40 m	5,00 x 2,0 m